

PIERRE MUREUSE DE BOURGOGNE

La Carrière
89310 MOLAY

A Clamart, le lundi 1^{er} aout 2022,

PIERRE DE MOLAY

Essai de gélivité :

	Référence normative	Valeur	Réalisateur de l'essai	N° P.V.	Date
Résistance au gel	NF EN 12371 (mai 2010)	168 cycles	CTMNC	CTMNC/ROC/21/096-1	28/07/2022

Conclusion : La pierre naturelle de Molay issue des carrières de *PIERRE MUREUSE DE BOURGOGNE* est conforme à 168 cycles de gel / dégel.

Elle répond ainsi favorablement à la norme **NF B10-601 (2021)**, ainsi qu'à la norme européenne **NF EN 12371 (2010)** en ce qui concerne les nombres de cycles de gel.

L'essai de gel est valable pendant 10 ans, soit jusqu'au 28/07/2032. Passé ce délai, cet essai doit être refait.

Martin VIGROUX
Chef de projet
CTMNC

CTMNC, dept ROC - Centre Technique
de Matériaux Naturels de Construction
17, rue Letellier - 75015 PARIS
Tél. +33(0)1 44 37 50 00
N° SIRET : 775 697 196 000 35
E-mail : ctmnc-roc@ctmnc.fr

